

MT 95 Application Tape

2009/07

Description

Film de montage transparent à base polyéthylène, à surface finement grainée, pour le transfert de caractères et symboles réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur.

Adhésif

Polyacrylate modifié, adhésivité de départ moyenne.

Domaines d'utilisation

L'adhésif polyacrylate spécialement conçu permet un transfert très aisé de caractères et logos réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur. Un décollage sans trace d'adhésif et sans augmentation significative de l'adhésivité est possible même après plus de 6 mois. Le positionnement exact est possible grâce à la grande flexibilité du film. Le film de montage convient pour presque tous les types de films connus à surface brillante ou mate.

Caractéristiques techniques

Épaisseur*	(film avec adhésif)	0,155 mm
Poids*	(film avec adhésif)	110 g/m ²
Adhésivité de départ*		2 N/25 mm (méthode d'essai FINAT n° 1, après 20 min, acier inoxydable)
Résistance en traction (DIN EN ISO 527)		
longitudinale		min. 25 MPa
transversale		min. 25 MPa
Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527)		
longitudinal		min. 500 %
transversal		min. 700 %
Garantie de stockage**		2 an
Température de collage		> +10 °C

* Valeur moyenne

** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 - D-16515 Oranienburg
Téléphone : +49 (0) 33 01/864 0 - Fax : +49 (0) 33 01/864 100
E-mail : verkauf@orafol.de - Internet : www.orafol.com