



## FlexCut

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	165 °C
Perstijd	17 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## FlexCut Nylon

Druk	gemiddeld
Perstempatuur	115 °C
Perstijd	15 sec
Afpellen	koud
Wassen	40 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## FlexCut Sweet Puff

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	170-175 °C
Perstijd	20 sec
Afpellen	warm
Wassen	40 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## ReflexCut

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	150 °C
Perstijd	15 sec
Afpellen	koud
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## FlexCut Atomic

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	165 °C
Perstijd	17 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## LaserFlex

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	165 °C
Perstijd	17 sec
Afpellen	koud
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## VelCut Evo / VelCut Premium

Druk	laag/gemiddeld
Perstempatuur	160-170 °C
Perstijd	15-17 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## FlexCut X4

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	165 / 130 °C
Perstijd	4 / 20 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## FlexCut SBB Maxima

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	130 °C
Perstijd	10 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## MetalFlex

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	160-170 °C
Perstijd	17-15 sec
Afpellen	koud voor meer glans
Wassen	40 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## Glitter

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	155 °C
Perstijd	10 sec
Afpellen	warm
Wassen	40 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## Fantasy Flex

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	165 °C
Perstijd	17 sec
Afpellen	koud
Wassen	40 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## BlazeCut

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	165 °C
Perstijd	8 sec
Afpellen	koud voor meer glans
Wassen	40 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## VelCut Touch

Druk	laag/gemiddeld
Perstempatuur	160-170 °C
Perstijd	15-17 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape



## Graffiti Classic

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	135 / 175 °C
Perstijd	20 / 4 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	FlexTape

## MoZaic

Druk	gemiddeld
Perstempatuur	130 / 150 °C
Perstijd	10 / 5 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	FlexTape

## Tatoo SBB Maxima

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	135 °C
Perstijd	10 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	FlexTape

## ClearFlex Matte

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	160 °C
Perstijd	15 sec
Afpellen	koud
Wassen	60 °C
Applicatie tape	Persen zonder tape

## Graffiti Plus

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	135 / 175 °C
Perstijd	20 / 4 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 / 40 °C
Applicatie tape	FlexTape

## Tatoo Nylon

Druk	gemiddeld
Perstempatuur	115 °C
Perstijd	15 sec
Afpellen	koud
Wassen	40 °C
Applicatie tape	FlexTape

## ClassicPrint

Druk	gemiddeld/hoog
Perstempatuur	165 °C
Perstijd	17 sec
Afpellen	warm
Wassen	60 °C
Applicatie tape	FlexTape

## EcoPrint

Druk	gemiddeld
Perstempatuur	160-170 °C
Perstijd	15-17 sec
Afpellen	warm
Wassen	40 °C
Applicatie tape	FlockTape

**LET OP** Deze technische gegevens zijn gebaseerd op uitgebreide testen. Vanwege mogelijke variaties, moeten deze als richtlijnen worden beschouwd. Wij raden aan om een compatibiliteits-test op het materiaal uit te voeren. Onze aanduidingen houden geen wettelijke garantie in met betrekking tot de kenmerken van het product.

**TIPS** Strijk na het aanbrengen van de *Application Tape* de voor- en achterkant van de Flex / Flock glad. Haal de liner van de Flex / Flock af en niet de *Application Tape*. • Hoe dikker de textiel, hoe hoger de perstempatuur. • Hoe kleiner de persplaat, hoe lager de druk. • Controleer regelmatig de kwaliteit van de productie. • Altijd binnenste buiten wassen.